



## AMARELO RESTHPRINT XIV

**COLOR INDEX DO PIGMENTO:** Pigment Yellow 14 CI: 21095

**NÚMERO CAS:** 5468-75-7

**GRUPO QUÍMICO:** Diarílico

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Linha de pigmentos orgânicos, isentos de metais pesados, específicos para o segmento de impressão gráfica.

Os pigmentos dessa linha foram cuidadosamente selecionados, levando em consideração seu alto poder de tingimento e transparência; fatores extremamente relevantes para esse mercado.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

#### Solidez a luz

Tom Pleno: 6

Tom Reduzido (1/25): 4

**Solidez a Ácidos:** 5

**Solidez a Álcalis:** 5

#### Solidez a intempéries

Tom Pleno: -

Tom Reduzido (1/25): -

**Solidez a temperatura:** 200°C

Solidez a luz: Escala de azuis de 1 a 8, sendo grau 8 ótima resistência e grau 1 resistência muito baixa.

Solidez a intempéries: Conforme escala de cinzas de 1 a 5, sendo grau 5 ótima resistência e grau 1 resistência muito baixa.

**A solidez do pigmento depende da concentração utilizada na formulação.**